

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPERFICIES REVESTIDAS

CRITERIOS	CALIDAD VISTA PARA VIVIENDA (WSI) CON REVESTIMIENTO	CALIDAD VISTA INDUSTRIAL (ISI) CON REVESTIMIENTO	CALIDAD NO VISTA (NSI) CON REVESTIMIENTO
ASPECTO DE LA SUPERFICIE REVESTIDA (ÓPTICA)	combinación del aspecto del revestimiento y las definiciones de calidad de las superficies WSI; el revestimiento coloreado en combinación con los defectos de la madera o las juntas admisibles en la superficie WSI puede dar lugar a contrastes.	combinación del aspecto del revestimiento y las definiciones de calidad de las superficies ISI; el revestimiento coloreado en combinación con los defectos de la madera o las juntas admisibles en la superficie ISI pueden dar lugar a contrastes.	sin requisito
ASPECTO DEL REVESTIMIENTO (ÓPTICA)	en gran medida homogénea se permiten ligeras rayas si el revestimiento se aplica a mano, los tonos pueden ser algo más claros que con la aplicación a máquina	ampliamente homogénea se permiten ligeras rayas si el revestimiento se aplica a mano, los tonos pueden ser algo más claros que con la aplicación a máquina	sin requisito
ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE REVESTIDA (TÁCTIL)	en gran medida suave se admiten pequeñas irregularidades ocasionales si el revestimiento se aplica a mano, la superficie puede quedar algo más rugosa que con la aplicación a máquina	ampliamente suave visualización permitida si el revestimiento se aplica a mano, la superficie puede quedar algo más rugosa que con la aplicación a máquina	sin requisito
DEFECTOS SUPERFICIALES, NUDOS, GRIETAS, JUNTAS, BOLSAS DE RESINA	admisible según definiciones de calidad de las superficies WSI	admisible según definiciones de calidad para superficies ISI	admisible según definiciones de calidad para superficies NSI
DAÑOS POR MANIPULACIÓN EN ELEMENTOS CON REVESTIMIENTO POR AMBAS CARAS (SE REFIERE A REVESTIMIENTOS PROTECTORES)	daños leves admisibles	daños leves admisibles	sin requisito
REPASO DE LA SUPERFICIE DEBIDO A DAÑOS DE TRANSPORTE O MONTAJE	admisible	admisible	sin restricciones
DESVIACIONES ENTRE LAS MUESTRAS DE COLOR DE REFERENCIA Y LA SUPERFICIE SUMINISTRADA	admisible	admisible	no aplicable